PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-164177

(43) Date of publication of application: 16.07.1991

(51)Int.CI.

C12N 11/08 G01N 27/327

(21)Application number: 01-083262

(22)Date of filing:

31.03.1989

(71)Applicant : NAGOYASHI

(72)Inventor: ITO NOBUYOSHI KATO HISAO

KOJIMA MASAHIKO MORINAGA SHIGEYOKI

(54) ENZYME-IMMOBILIZING CARRIER FOR BIOLOGICAL SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the title carrier reduced in elution of enzyme, having excellent protein-immobilizing properties, capable of immobilizing high-concentration enzyme and suitable for electrode type biosensor, etc., by using a polyallylamine as an essential constituent material. CONSTITUTION: The objective carrier obtained by immobilizing an enzyme on a carrier in which polyallylamine is used as essential constituent material and preferably containing a water soluble polymer with glutaric aldehyde. Furthermore, polyvinylpyrrolidone, etc., is preferably used as the water soluble polymer and polyallylamine is preferably used at an amount of 20 pts.wt. based on 100 pts.wt. base polymer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-164177

®Int. Cl. 5

69発明の名称

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)7月16日

C 12 N 11/08 G 01 N 27/327

2121 - 4BΑ

> 7235-2G G 01 N 27/30

3 5 3 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

バイオセンサ用酵素固定化担体

頭 平1-83262 20特

願 平1(1989)3月31日

特許法第30条第1項適用 昭和63年10月4日、電子情報通信学会信越支部発行の「昭和63年度電子情 報通信学会信越支部大会講演論文集」に発表

⑫発 明 伊 者

魏

愛知県名古屋市北区志賀町4丁目75

個発 明 者 媵 加

雄

彦

愛知県名古屋市中村区靖国町1-128

72発 明 雅 小 ·島

愛知県名古屋市北区上飯田北町4-75-3 上飯田第2団

地 2-411

72)発 明 森 永 重 代 記

愛知県一宮市大字光明寺字神明前91 光明寺団地59

の出 願 人 名 古 市 長

藤

愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1番1号

79代 理 人 井 敦 夫

> 明 細

発明の名称

パイオセンサ用酵素固定化组体

2. 特許請求の筋期

ポリアリルアミン (PPA=) を必須の構成材料と して用い、 好ましくは水格性ポリマーを加えた担 とによって酵素の排出が少ないことを特徴とする パイオセンサ用酵素固定化担体

3. 発明の詳細な疑明

(産業上の利用分野)

本角明は鮮素等の蛋白質の固定化组体に関する ものである。 その担体は優れた蛋白質固定化性を 高適度の酵素を固定化して素無点パイナル ンサヤイオン感能性電界効果トランジスター (IS

バイオセンサ用の酵素膜は最返し使用する間に 酵素が溶出してはいけない。酵素固定化法につい ては、すでに、包括法、共有結合法、 ン結合法。 吸着法等などいろいろの方法が知ら れている。 パイオセンサ用としてよく使われてい る代表的な群素固定化组体として, 例えば. アル ブミン・グルタールアルデヒド系担体であるとか。 水海性のポリピニルアルコール(PPA) 系スチル ソール感光性樹脂(BoSbQ) 担体。ポリビニル ピロリドン(PVP) - ジァジド化合物系担体。 アクリルアミドー光重合用ビニルモノマー系担 体などが知られている。 他に、 酵素を単に吸着さ せただけのメンプランフィルター担体があるし

特開平3-164177(2)

(発明が解決しようとする課題)

従来の固定化组体は、 酵素を高濃度に固定出来なかったり、 固定化されている酵素が輸出し異かったり、 融くて物性的に劣っていたりする。

また、 感光性樹脂を使う場合には、 光硬化性を与えるため特殊な官能基を持つ化合物や特殊な官能基を持つ化合物や特殊な官能基を持つポリマーが必要である。

(課題を解決する手段)

本発明では、 PAAm 1 0 0 % 単独で用いてもよいが、 こく普通に用いられる安価で安定した品質と低れた性能とを持つ水溶性合成ポリマー、 例えば、ポリビニルビロリドン (PTP) 、 ポリビニルアル

デヒドとシップ塩基を作って結合する。

従って、PAAsはグルタールアルデヒドとの組合 わせで担体の架構剤にもなるし、酵素の固定化剤にもなる。

(効果)

本発明の担体は、ペースポリマーにPAAmを 2 0 % 添加した場合でもアルブミン等の生体ポリマーと比べて一般アミンの濃度は十分高い。 そのため、 辞業濃度が高くても蘇業をPAAm回頭アミンに結合させることが可能であり、 酵素風から酵素が溶出し軽くなる。

また、 PAAaはグルタールアルダヒドと組合わせることにより担体の架構剤にもなり、 普通の水溶性会成ポリマーをベースポリマーに用いることが可能になる。 従って、 特殊な感光基をポリマー倒鎖に導入する必要が無いし、 アジド化合物やビニルモノマー、オリゴマーのような特殊な感光性化合物を添加する必要もない。

コール (P Y A) 等をベースポリマーとして P A A B に 混合して用いた方が好ましい。 その配合割合は、 ベースポリマー 1 0 0 配に対して P A A B を 2 0 部用 いたが特に限定しない。

辞来の固定化方法は、水溶性ポリマー、PAAR、酵素をグルタールアルタヒドによって固定することであり、代表的な方法について実施例で詳細に述べる。

酵素腹はスクリーン印刷用の物、 および、 それに関する物の上に塗布したフィルム状として得ることが出来る。 それを飲業 超極等に取付ければ バイオセンサとなる。

同様に行えば、 ISFBT 基板の上にもフィルム状の酵素観を得ることが出来る。

(作用)

本発明の相体に用いるPAAmは、一級アミンを倒 質に持つポリマーであり、市販品としても得られる。このポリマーの一級アミンと酵素蛋白質を検 成するアミノ酸の一級アミンとはグルタールアル

(変施例)

以下に実施例を示す。 ここで使用したPAAをは市販品(ポリアリルアミン塩酸塩 H: 日東紡績婦)を用いたが、一旦、カ性ソーダで中和し、透析した後、水溶液の状態で用いた。また、酵素の代表としてGOD(21,800 Unite/ge zolid)を用いた。

Na							ā	Į.	柔	Ċ	đ	ź	<u> </u>	¥,	ţ						•	製		技	₹	
1	H		\$	ъ	Q																	靶.	U	¥	腴	射
2	Á	1	b		+		G	A													麙	乾				
3	H	0	5	b	Q	(1	0	0 E	3)	+	P	A	A		(20	部	}	麙	乾.	U	¥	照	4
-						-															G A	処理				
4	Þ	¥		(1	o	a	85	•	+	P	Á	A		(z	¢	鈟)		塞	乾.	G	Á	処	1
5																		部			鶋	乾.	G	A	処	理
8			i			_	Ť	_	•		·				•	-					Q A	処理	쇕	Ł		
-																					GO	口熔 i	疣	i	ŧ i	責
7	P	v	P	1	٠,	O	n	88	١ ١	+	ρ	A	A		(2	٥	部)		固	Ł				

表 1. 固定材の組成と酵素膜の製法 GODは固定材固形分に対して 4 0 % 承加

酵素機の製法を実施例-1~4と比較例1~ 3に示す。

下記の割合いで樹脂や酵素等を混合した均一な

親 衙 液 (PB 7.0)			1	■2
PAAn 1 0 % 水 熔 液	1	0	0	Œ
PVP	1	0	0	und.
GOD		5	0	4

この溶液をテフロンシート上のスクリーン印刷 用の厚さ85μmの炒の上に堕布し、 異乾してつ ィルムを形成させた後、 .8 %のグルタールアルデ ヒド溶液に窒益で5分間処理することによってフ ィルム状の酵素膜(表 1、 Na.5)が得られた。

爽 施 例 - 2.

実施例-1のPVPをPVAに代えれば関機な酵素膜 (表1. 24) が得られた。

上記の溶液を実施例-1と同様に妙の上に堕布, 比較例-2. **皮乾してフィルムを形成させた後、 UVランプ(l** 00 W 超高圧水銀ランプ)で5分間(0 mmの距 難で 0 V を照射し、引き続いて、3 %グルタールア ルデヒド溶液に室温で5分間処理することによっ て酵素腹 (表 1、 Na 3) が得られた。

比較例 - 1.

下記の割合いで均一な潜波を作る。

錗	Ti	液		(P	Ħ	1.	0 }											1	18E	
*	걤	性	麙	光	性	樹	æ	(н .	o \$	ьQ,	圕	形	分	1 2	%	>	ī	g	
G O	D																5	0	m ¢	

上記海波を実施例・1と同様に砂の上に塗布。 **盘乾後, 実施例 − 4 と同様にして UVランプによっ** てUVを照射することによって群業限(表 1。 Ma 1) が得られた。

下記の割合いで均一な溶液を作る。

謹	折	渡		(P	B	7.	0)					1	₽ Q
PA	A •	ı	0	%	水	襘	液			1	0	0	ng
PY	P									1	0	0	mg

上記の前波を実施例-1と周様に抄の上に塗布。 風乾してフィルム形成させた後、 5 % グルタール アルデヒドで1分間浸潤し、引き続いて、40mg / 2 mcの GOD 溶液に浸漬することによって酵素後 付与の酵素膜(袋1、 貼7)が得られた。

下記の割合いで均一な溶液を作る。

摄	衠	液		(P	8	7.	0)													i	mQ.
水	禧	性		光	性	供	Æ	(Ħ	0	S	b Q	团	形	分	1	3	96)	ı	E
G D	D																		5	0	ang.
P A	A w	1	0	96	*	泔	液											2	5	0	ang.

下記の割合いで均一な溶液を作る。

ゼ	街	液		(1	Ħ	7.	0)				1	≅ £	
7	n	7	į	×	(#	m	P - Y)	1	2	5	mg	
G O	٥							•		5	0	mg	

上記路波を冷蔵庫(約4℃)の中で約30分間 保存して適当な粘度で実施例-1と同様に炒の上 に塗布, 風乾することによって群葉膜(表)。 20 2) が得られた。

比较图 - 3.

下記の割合いの均一な溶液を作る。

級	衙	液	(P H	1.0)	1	0	æQ.
4	9	+ v			1	l	g

上記宿波を炒の上に坐布、風乾後、実施例-3 と同様にグルタールアルダヒド, 酵素液で処理す

特開平3-164177(4)

ることによって酢煮後付与の酢煮腐(炙 l. No 6) が得られた。

各実施例、 比較例で得られた酵素膜を用いて、セッサとして酸素電腦 (DG-5G : エイブル社) を用いれば容易に酵素膜の活性、 あるいは、 酵素固定量が比較出来るし、 酵素膜の活性変化、 および.

機軸に酵素機の測定回数を示し、 縦軸に活性変化を示す。 副定回数1回あたりの時間は、 同じで

実施例-1 の酵素膜(No 5)と同程度、または、 それ以上高活性になる。 比較例-3 のゼラチン(表 1、 No 6)は、 酵素が溶出し難いけれど活性が No 7 の酵素膜の約1 / 2 以下であり、 高活性な酵 素類が得られない。

> 出願人 名古屋市 代理人 今 井 淳 夫


はないが平均1時間を製しており、一つの試料について数回路定するには2~3日を要している。

PVA 系感光性樹脂组体(比較例-1. 数1. Mal)では高速度の酵素(約40%:酵素/组体)を含むので酵素がかなり溶出している。また、アルブミンーグルタールアルデミド组体(比較例-2. 数1. Mal2)でも酵素を約40%も添加すれば溶出を起こす。

実施例-4 の酵素膜(数1. No 3)は、同種類の担体である比較例-1 の酵素類(数1. No 1) と比べて酵素が溶出し葉くなっており、PAAmを添加した効果が現れている。本知明の担体は、時間 的には2~3日ではあるがこのように酵素濃度が 高くても酵素の溶出がほとんどない(No 3. 4.

PAAs中独でも開業膜が得られるけれどPYPのような水溶性ペースポリマーと混合した组体の方が 歴由を特に述べないけれど高活性である。

実施例 3 で述べた酵素能付写の酵素膜は、 反応 銀件によって活性が異なるけれど、 条件を選べば、



図」. 酵素限の活性変化

特開平3-164177(5)

名古屋市熟田区六番三丁目

名古屋市工案研究所内

手続補正書(方式)

平成2年12月17日

特許庁長官 股

1. 事件の表示 平成1年特許顯第83262号

2. 発明の名称 バイオセンサ用酵素固定化損体

3. 補正をする者

事件との関係

名古屋市中区三の丸三丁目

1番1号

名称

市長 西

氏名

5. 補正命令の日付(発送日) 平成2年11月27日

6. 補正の対象 明細書の図面の簡単な説明の欄

7. 福正の内容

4. 代理人 住所

> 明細書の第13頁第5行目の「…が得られ ない。」の後に改行して下記の記載を追加す

₹456

4番41号

st

「4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例である各種バイオ センサ用酵素固定化担体の酵素膜の活性変化

センサ用酵素固定化担体の酵素膜の活性変化 を示すグラフである。

No. 1... HoSbQ

Ho. 2--- A15 + GA

No. 3--- HoSbQ + PAAm

No. 4 -- PVA + PAAm

No. 5 -- PVP + PAAm

No. 6. Gela

No. 7--- PVP + PAAB J